




ARCILLAS, MINERALES Y SUM., S.L.
www.armisum.com



HOJA DE ESPECIFICACIONES

SEPIOLITA 15/30

COMPOSICIÓN:

Sepiolite (CAS# 63800-37-3)

| PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS: | | | | | |
|---|--------|------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| Parámetro (Parameter) | Unidad | Método Ensayo | Límite Mínimo ⁽¹⁾ | Límite Máximo ⁽¹⁾ | Valor Medio ⁽²⁾ |
| Densidad Aparente Bulk density (g/l) | g/l | UNG-004 | 570 | 670 | 650 |
| Humedad Moisture (%) | % | UNG-009 | - | 12,0 | 6,1 |
| Absorción de agua (%) Water absorption (%) | % | UNG-001 | 90 | - | 125 |
| Absorción de gasoil (%) Oil absorption (%) | % | NFT90361 | 85 | - | 105 |
| Residuo en 1,70 mm (%) – Seco Residue on 1.70 mm (%) – Dry sieving | % | UNG-007 | - | 0,1 | 0,0 |
| Inferior a 0.250 mm (%) – Seco Finer than 0.250 mm (%) – Dry sieving | % | UNG-007 | - | 1,0 | 0,2 |

(1) Especificaciones: Aplicable al conjunto del Lote

(2) Valor real disponible en el Certificado de análisis correspondiente.

Ref. TDS 005-96
HT-01-00/ES
Rev. 07
Fecha: Julio, 2014